

TÜRKAK
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
TURKISH ACCREDITATION AGENCY
tarafından akredite edilmiş



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0583-T



EKOTEKS

EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş.

Esenyurt Firuzköy Bulvarı No:29 34325 Avcılar
İstanbul/ TÜRKİYE

TEST REPORT
DENEY RAPORU

AB-0583-T

16045059

10-16

| | |
|---|--|
| Müşterinin adı: | BEBEKEVİ TEKSTİL |
| Adresi: | Anadolu Mah. Karlıdağ Cad. Kahraman Sok. No:30 Yıldırım / BURSA |
| Alıcı firma: | - |
| İlgili kişi: | SERKAN ÇETİNTAŞ |
| İstek numarası: | - |
| Model numarası: | PAMUCCO –BEBEK BEZİ |
| Numunenin adı ve tarif: | Parlak kaplamalı beyaz bebek bezi. |
| Numunenin kabul tarihi: | 03.10.2016 |
| İlave numune ve/veya ilave bilgi geliş tarihi: | - |
| Deneyin yapıldığı tarih: | 03.10.2016-06.10.2016 |
| Açıklamalar: | - |
| Numune alımı: | Bu raporda verilen sonuçlar müşteri tarafından gönderilen numuneye aittir. |
| Numunenin son kullanımı: | - |
| Yıkama talimatı: | Belirtilmedi |
| Raporun sayfa sayısı: | 3 |

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşmasını imzalamıştır.

Deney ve/ veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

Mühür

Tarih
06.10.2016

Müşteri Temsilcisi
Şafak AKDENİZ

Laboratuvar Müdürü
Sevim A. RAZAK

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş**

| |
|-----------|
| AB-0583-T |
| 16045059 |
| 10-16 |

| İSTENEN TESTLER | SONUÇ | AÇIKLAMA |
|---|-------|----------|
| EKOLOJİK TESTLER | | |
| Fitalatlar | P | |
| P: Geçer. F: Kalır. R: Alıcı firmanın teknik kişisine başvurunuz. Test sonuçları eko tekstil limit değerlerine göre test edilmiştir. | | |

NOT: Aksi belirtilmediği takdirde testler ile ilgili kayıtlar 5 yıl, orjinal numuneler 3 ay saklanır. Raporlanan belirsizlik, genişletilmiş belirsizlik olup standart belirsizlik kapsam faktörü k=2 kullanılarak elde edilmiştir. Güvenilirlik düzeyi % 95'tir. Bu raporda (*) işaretli deneyler akreditasyon kapsamına dahil değildir.

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.



**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş**

AB-0583-T

16045059

10-16

TEST SONUÇLARI

FİTALATLAR; CPSC-CH-C1001-09.3:2010

Test numunesi uygun organik çözücüde ekstrakte edilir.

Numune ekstratı HPLC' de analiz edilir. Sonuç GC-MS' e göre verilir.

Beyaz parlak,kaplamalı zemin

| | <u>Cas No:</u> | <u>SONUC</u> | <u>İSTENEN</u> |
|---|--|---------------------|----------------|
| DBP/ Dibutylphthalate | (84-74-2) | N.D. ⁽¹⁾ | |
| BBP/ Butylbenzylphthalate | (85-68-7) | N.D. ⁽¹⁾ | |
| DIDP/ Di-isodecylphthalate | (26761-40-0)/ (68515-49-1) | N.D. ⁽¹⁾ | |
| DEHP/ Di-(2-ethylhexyl) phthalate | (117-81-7) | N.D. ⁽¹⁾ | |
| DNOP/ Di-n-octylphthalate | (117-84-0) | N.D. ⁽¹⁾ | |
| DINP/ Di-iso-nonylphthalate | (28553-12-0)/ (68515-48-0) | N.D. ⁽¹⁾ | |
| DIBP/ Bis – iso –butyl phthalate | (84-69-5) | N.D. ⁽¹⁾ | |
| DHP/Di-n-hexyl phthalate | (84-75-3) | N.D. ⁽¹⁾ | |
| DIHP/Di-C6-8-branched alkyphthalates | (71888-89-6) | N.D. ⁽¹⁾ | |
| DHNUP/Di-C7-11-branched alkyphthalates | (68515-42-4) | N.D. ⁽¹⁾ | |
| DMEPP/Di-(2-methoxyethyl) phthalate | (117-82-8) | N.D. ⁽¹⁾ | |
| DPP/Di-pentylphthalate (n-, iso or mix) | (131-18-0; 605-50-5;776297-69-9; 84777-06-0) | N.D. ⁽¹⁾ | |
| Toplam konsantrasyon | | N.D. ⁽¹⁾ | < 0.1 % |

⁽¹⁾N.D: Tespit edilmedi.